

HENEDEKOR Rustikal

POPIS PRODUKTU

Speciální mořidlo se světlostálými pigmenty a barvivy pro výrazně rustikální kresbu pórů na dubu a jasanu. HENEDEKOR Rustikal téměř nezdrsňuje povrch dřeva, což znamená méně práce s broušením a menší spotřebu laku.

POUŽITÍ

HENEDEKOR Rustikal je určen pro aplikaci stříkáací pistolí bez roztírání. Pro zpracování s roztíráním doporučujeme dodatečné zpomalení pomocí mořidlového zpomalovače.

To usnadní opracování velkých ploch.

| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
|-----------------|--|
| Složení | pigmenty stálé na světle, rozpouštědla |
| Hustota | cca 0,89 g/cm ³ , mění se v závislosti na barevném odstínu |
| Barevný odstín | Dle karty mořidla HENEDEKOR Rustikal; mořidla HENEDEKOR Rustikal lze vzájemně mísit. Navíc jsou k dispozici následující koncentráty barviv: PMS 421 červená WLF PMS 591 bordová WLF PMS 605 žlutá WLF PMS 631 modrá WLF PMS 700 oranžová WLF PMS 800 hnědá WLF PMS 951 černá WLF PMS 461 bílá LP |

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu

Předpokladem vysoce kvalitních ploch je čistý zábrus dřeva.

Dřevo ve směru vláken zabruste ostrým brusným papírem zrnitosti 120 až 150 a důkladně odstraňte brusný prach.

Zpracování

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Podmínka pro zpracování | teplota pro zpracování mezi +15 a 25° C | |
| Způsob aplikace | stříkání, popř stříkání a setření | |
| Aplikované množství | aplikované množství cca 35 g/m ² vydatnost cca. 6 – 8 m ² /l (v závislosti na savosti dřeva, způsobu zpracování a tvaru opracovávaného předmětu) | |
| Ředění | pro zesvětlení: | HENEDEKOR Rustikal Wisch (pro stírání) bezbarvý nebo HENEDEKOR Rustikal Spritz (pro nástřik) bezbarvý |
| | pro zpomalení: | do 10 % HENEVISK zpomalovač pro moření |
| Schnutí | přelakovatelný: po cca 1 h. | |

| | |
|--------------------|--|
| Přelakovatelnost | HENEDEKOR Rustikal se přelakovává světlostálým přípravkem HENEPUR nebo |
| | nábytkovými laky HENECRYL. (např. HENEPUR Sun |
| | Blocker nebo HENECRYL Aqua Brillant) |
| Čisticí prostředky | ředidlo HENEVISK 413 nebo ředidlo HENEVISK 670 |

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Skladovatelnost | 52 týdnů v uzavřené originální nádobě |
| Nádoba | 1l, 5l |

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- ❖ Před zpracováním dobře rozmíchejte.
- ❖ Pro objednávku používejte jen stejné číslo šarže.
- ❖ Uvedené údaje se vztahují k podmínkám pokojové teploty. Výrazné odchylky od těchto podmínek způsobují změnu vlastností a mohou vést k nedostatkům při lakování.
- ❖ Barevné odstíny našich karet mořidel jsou nezávazné vzorky. Jakost a zábrus dřeva, způsob aplikace a množství, jakož i různé systémy laků mohou způsobit barevné rozdíly nebo ohrozit egalizaci. Je proto nezbytné provést zkušební moření na originálním dřevě.