

Tvrký olej HeneVital Premium

POPIS PRODUKTU

Tvrký olej HeneVital Premium je bezbarvý biologický tvrdý olej pro jakostní nábytek z masivu a dřevěné vnitřní vybavení na bázi přírodních rostlinných olejů, mastných kyselin a pryskyřic s přísadou sušín bez obsahu olova a kobaltu, s mírnou vůní. **Není samozápalný!**

Tvrký olej HeneVital Premium je snadno zpracovatelný, po oxidačním uschnutí vytváří nesmazatelný ochranný film s dobrou adhezí, proniká rovnoměrně do dřeva a nezdrsňuje podklad. Vytváří paropropustné povrchy s otevřenými póry.

Opravy a oživení olejovaných povrchů jsou spojeny s velmi nízkými náklady.

Produkt odpovídá normě ÖNORM EN 71-3 „Bezpečnost hraček – Migrace určitých prvků“.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Barva:	bezbarvý, bílý
Dodávaná viskozita:	cca 15 s v pohárku DIN 4 mm při 20°C
Hustota:	cca 0,85 g/ml (bezbarvý), cca 1,00 g/ml (bílý)
Stupeň lesku:	hedvábný lesk, v závislosti na aplikovaném množství

Použití

- Pro jakostní nábytek z masivu, panely a lišty, jakož i dřevěné předměty v interiéru
- Při příležitostném kontaktu s potravinami nelze očekávat žádné významné ohrožení.
- Vhodný pro povrchovou úpravu teakového dřeva
- Použitelný také pro podlahy z korku a přírodního kamene
- Použitelný také na bělené podklady

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Zábrus dřeva 240-320, v závislosti na druhu dřeva, způsobu aplikace a požadovaném efektu

Zpracování:

Způsob aplikace: ruční nanášení	Štětcem nebo měkkým scotch brite s přebytkem nanést, vetřít a přebytek pečlivě utřít bavlněným hadříkem. aplikované množství 60 - 80g/m ² Pro docílení vysoce kvalitního povrchu se po zaschnutí přes noc a dílčím vyhlazení provádí 2. vrstva.
Způsob aplikace: nanášení válečkem	cca 10g/m ² vyhlazovací váleček (tvrdá guma), stohovací sušička
Způsob aplikace: stříkání	20-50 g/m ² v závislosti na savosti podkladu; pomocí olejového ředidla HeneVital nastavte viskozitu pro stříkání, nastříkejte a přebytek pečlivě setřete, stohovací sušička
Způsob aplikace: ponor	Zřed'te olejovým ředidlem HeneVital, v závislosti na druhu dřeva a předúpravě. Přebytek pečlivě setřete bavlněnými hadříky.

Korekce viskozity:	olejové ředidlo HeneVital V případě potřeby, např. u tvrdých druhů dřeva, lze ředit 20 %.
Schnutí:	Oxidativní schnutí probíhá při pokojové teplotě cca 12-16 hodin v závislosti na aplikovaném množství
Dokončení:	Při dobrém zábrusu dřeva může být dostačující již jedna vrstva po okartáčování a schnutí přes noc. Plochy vyšší kvality se docílí další vrstvou tvrdého oleje Hene Vital Premium nebo tvrdého voskového oleje HeneVital Premium.
Čistící prostředek:	olejové ředidlo HeneVital
Ošetřování:	čistící balzám HeneVital ošetřovací vosk HeneVital
Oprava poškozených míst:	Viz ošetřování oleji a olejovými vosky HeneVital
Legislativa VOC:	mezní hodnota EU pro produkt (kat. A/f): 700 g/l. Tento produkt obsahuje maximálně 475 g/l VOC.

Velikost nádob:	1 l a 5 l
Skladovatelnost:	12 měsíců v uzavřené originální nádobě
Skladovací teplota:	nemá přesáhnout 30° C

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- ❖ Před zpracováním dobře promíchejte.
- ❖ Případný vytvořený film před mícháním opatrně odstraňte.
- ❖ Doporučuje se kontrola povrchu (především u pórovitého dřeva) a případné dodatečné ošetření suchým bavlněným hadrem.
- ❖ Nádobu vždy dobře uzavřete a chraňte před vniknutím vzduchu.
- ❖ I když jsou plochy ošetřené tvrdým olejem HeneVital Premium po krátké době již suché a stohovatelné, požadovaná chemická a mechanická odolnost je dosažena teprve po vytvrzení po několika dnech (20° C/ 65% RF).