

## Tvrký voskový olej HeneVital Premium

### POPIS PRODUKTU

Tvrký voskový olej HeneVital Premium je kombinace olej-vosk s nízkou viskozitou a příjemnou vůní pro profesionální ošetření odolného nábytku a dřevěných povrchů s dlouhou životností v interiéru. Docílí se tak hedvábně matných povrchů měkkých na omak.

Tvrký voskový olej HeneVital Premium je na bázi přírodních rostlinných olejů, mastných kyselin a pryskyřic. Obsahuje biologické vosky jako je karnaubský vosk a kandelilový vosk, dezodorizované uhlovodíky a bezolovnaté sušiny bez obsahu kobaltu. **Není samozápalný!**

Tvrký voskový olej HeneVital Premium se snadno zpracovává, vytváří po oxidativním schnutí nesmazatelný ochranný film, proniká stejnoměrně do dřeva a nevytváří drsný povrch.

Docílené povrchy se velmi snadno udržují, odpuzují nečistoty a vodu, zejména tehdy, je-li povrch následným leštěním dodatečně utěsněn.

Olejované plochy mají otevřené póry a jsou paropropustné, přirozenost dřeva tak zůstane zachována a zajišťuje tak pozitivní vnitřní prostředí.

Opravy a oživení olejovaných ploch jsou spojeny s velmi nízkými náklady.

Produkt splňuje normu ÖNORM EN 71-3 „Bezpečnost hraček – migrace určitých prvků“.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Barva:	bezbarvý
Dodávaná viskozita	cca 15 s v pohárku DIN 4 mm při 20° C
Hustota:	cca 0,85 g/ml
Stupeň lesku	hedvábný lesk, v závislosti na nanášeném množství
Bod vzplanutí:	54°C

### Použití

- Pro jakostní dřevěný nábytek z masivu, panely, lišty a jiné dřevěné předměty v interiéru
- Určeno pro téměř všechny druhy dřeva
- Při příležitostném kontaktu s potravinami nelze očekávat žádné významné ohrožení.
- Vhodný pro ošetření povrchu teaku ve vnitřním prostředí
- Použitelný také pro podlahy z korku a přírodního kamene
- Použitelný také pro bělené podklady

### POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

#### Příprava podkladu:

Zábrus dřeva 240-320, dle druhu dřeva, metody aplikace a požadovaného efektu

## Zpracování

Způsob aplikace: <b>ruční nanášení</b>	Štětcem nebo měkkým scotch brite s přebytkem nanést, vetřít a přebytek pečlivě utřít bavlněným hadříkem. Aplikované množství: 60 – 80 g/m <sup>2</sup> Pro docílení vysoce jakostního povrchu se po zaschnutí přes noc a dílčím vyhlazení provádí 2. vrstva.
Způsob aplikace: <b>nanášení válečkem</b>	cca 10 g/m <sup>2</sup> vyhlazovací váleček (tvrdá guma), kartáče k leštění, stohovací sušička
Způsob aplikace: <b>stříkání</b>	20-50 g/m <sup>2</sup> podle savosti podkladu; pomocí olejového ředidla Hene Vital nastavte viskozitu pro stříkání, nastříkejte a přebytek pečlivě setřete, stohovací sušička
Způsob aplikace: <b>ponor</b>	Zřed'te olejovým ředidlem HeneVital, v závislosti na druhu dřeva a předúpravě. Přebytek pečlivě setřete bavlněnými hadříky.
Korekce viskozity:	olejové ředidlo HeneVital V případě potřeby, např. u tvrdých druhů dřeva, lze zředit 20 %.
Schnutí:	Oxidativní schnutí probíhá při pokojové teplotě cca 12-16 hodin v závislosti na aplikovaném množství.
Dokončení:	Při dobrém zábrusu dřeva může již postačit jedna vrstva a vykartáčování. Plochy vyšší jakosti lze docílit další vrstvou tvrdého voskového oleje HeneVital Premium.
Čisticí prostředek:	olejové ředidlo HeneVital
Ošetřování:	čisticí balzám HeneVital ošetřovací vosk HeneVital
Oprava poškozených míst:	Viz pokyny pro ošetřování oleji a olejovými vosky HeneVital
Legislativa VOC:	mezí hodnota EU pro produkt (kat. A/f): 700 g/l. Tento produkt obsahuje max. 480 g/l VOC

Velikosti nádob:	1 l, 5 l a 25 l
Skladovatelnost:	12 měsíců v uzavřené originální nádobě
Skladovací teplota:	nemá přesáhnout 30° C

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- ❖ Před zpracováním dobře promíchejte.
- ❖ Případný vytvořený film před mícháním opatrně odstraňte.
- ❖ Doporučuje se kontrola povrchu (především u pórovitého dřeva) a případné dodatečné ošetření suchým bavlněným hadrem.
- ❖ Nádobu vždy dobře uzavřete a chraňte před vniknutím vzduchu.
- ❖ I když jsou plochy ošetřeny tvrdým voskovým olejem HeneVital Premium po krátké době již suché a stohovatelné, je požadovaná chemická a mechanická odolnost dosažena teprve po vytvrzení po několika dnech (20° C/ 65% RF).