

Olej na modřín HeneVital

POPIS PRODUKTU

Jakostní rostlinné oleje s přísadou bezolovnatých sušin.

Je určen speciálně pro modřínové dřevo, dřevěné povrchy a části staveb ve chráněné venkovní oblasti. Olej na modřín HeneVital vytváří ochranný film a proniká hluboko do dřeva, je připraven k použití a snadno se zpracovává, je vodoodpudivý, paropropustný, prodyšný.

Dle posudku č.404.415 Rakouského institutu pro laky produkt odpovídá normě ÖNORM EN 71-3 „Bezpečnost hraček (migrace těžkých kovů)“.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Dodávaná viskozita:	15 s v pohárku DIN 4 mm při 20° C
Hustota:	0,89 g/ml

POUŽITÍ

- Části staveb ve chráněné venkovní oblasti, jako jsou fasádní obklady, střešní podhledy atd.
- Nové a renovační nátěry
- Části staveb ze dřeva bohatého na pryskyřici, jako je modřínové dřevo nebo teak
- Vhodný pro povrchovou úpravu teaku
- Použitelný také na bělené podklady

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

U hoblovaného nebo broušeného dřeva se příprava podkladu neprovádí. U zvětralého dřeva se volné části odstraní kartáčem (pouze kartáče z tvrdého plastu nebo mosazi) nebo lehce obrousí brusným papírem zrnitosti 120.

Zpracování:

Způsob aplikace	<p>Natírání, ponořování, nanášení válečkem, stírání: <u>Rozměrově nestálé části</u> ve venkovní oblasti, jako fasádní obklady, střešní podhledy atd.: V závislosti na savosti dřeva 1x vydatně nanést, přebytek setřít bavlněným hadrem.</p> <p><u>Rozměrově stálé části</u>, jako jsou dřevěné dveře a dřevěná okna z modřínového dřeva: V závislosti na nasákavosti dřeva 2x vydatně nanést s dílčím zaschnutím. Přebytek vždy setřít bavlněným hadrem. U staticky namáhaného dřeva ve venkovním prostoru, jako jsou krovy, lepené vazníky atd. doporučujeme předem impregnaci přípravkem Mipaxyl Special. 1x vydatně naolejujte, přebytek setřete bavlněným hadrem. Aplikace „mokré na mokré“ je možná a provádí se cca po 60 minutách. Výhodou tohoto způsobu aplikace je, že se ochranný film vytvoří rovnoměrněji.</p>
-----------------	--

Schnutí	Oxidativní schnutí trvá cca 12-16 hod. (vztaženo na normalizované klima 23° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu); prachosuchý cca po 6-8 hod., v závislosti na druhu dřeva a aplikovaném množství.
Čistící prostředek:	malířský terpentýn HENEVISK
Ošetření:	Díky oleji na modřínové dřevo HeneVital se zabrání šednutí a zvětvávání dřeva, ale pouze po omezenou dobu. Doporučujeme nátěr jednou ročně zkontrolovat z hlediska možného zešednutí. V případě právě začínajícího šednutí je třeba dotčené oblasti lehce zabrousit nebo okartáčovat mosazným kartáčem a naolejovat.
Korekce viskozity:	malířský terpentýn HENEVISK
Teoretická spotřeba	20-50 g/m ² aplikovaného množství při nanášení stíráním po odstranění přebytku. Množství pro nasycení závisí na druhu dřeva a jeho přípravě.
Praktická spotřeba, resp. vydatnost	60-80 g/m ² při nanášení stíráním včetně přebytku 1 l vystačí pro 1 nátěr 12 až 15 m ²
Legislativa VOC	mezní hodnota EU pro produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010) Tento produkt obsahuje max. 428 g/l VOC.
Velikost nádob:	1 l a 5 l
Skladovatelnost:	12 měsíců v uzavřené originální nádobě
Skladovací teplota:	nemá přesáhnout 30 °C

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- ❖ Před zpracováním dobře promíchejte.
- ❖ Případný vytvořený film před mícháním opatrně odstraňte.
- ❖ Nádobu vždy dobře uzavřete a chraňte před vniknutím vzduchu.
- ❖ Doporučuje se kontrola povrchu (především u pórovitého dřeva) a případné dodatečné ošetření suchým bavlněným hadrem.
- ❖ Nevhodný pro dřevo v trvalém kontaktu se zemí a vodou.
- ❖ **Bezpečnostní upozornění týkající se samovznícení**
Nezpracovávat na stanovištích určených ke stříkání, na nichž se zpracovávají nitrocelulóзовé laky a mořidla (dle VBG 23 § 18 Oborového svazu). Olejem nasáklé hadry nechejte volně rozložené uschnout na vzduchu a zlikvidujte. Jinak může v důsledku akumulace tepla dojít k samovznícení
- ❖ Při práci, resp. čištění zamezte kontaktu s rychle vznětlivými materiály, jako je čistící papír nebo dřevěný brusný prach atd.